

Türrahmenplatten



Türrahmenplatten keilverzinkt B/B Streichqualität

	Eiche	Buche/Kernbuche
Länge	2300, 2800, 3200 mm	2300, 3200 mm
Breite	800 mm	800 mm
Stärke	45, 55, 60, 70 mm	45, 55, 65 mm
Aufbau	ein- oder mehrschichtig	ein- oder mehrschichtig
Lamellenbreite	von 18 bis 70 mm	von 18 bis 70 mm
Qualität	B/B zum Streichen mit Splintanteil	B/B Streichqualität mit Braunkern
Verleimung	D4 nach DIN/EN204	D4 nach DIN/EN204
Oberfläche	geschliffen Korn 100/120	geschliffen Korn 100/120
Kanten	sägeroh	sägeroh
Holzfeuchte	9 % ± 2 %	9 % ± 2 %
Zertifizierung	FSC® 100 %	FSC® 100 %
Verfügbarkeit	ab Lager	ab Lager

Andere Stärken, Formate, Qualitäten und Holzarten sind auf Bestellung mit einer Lieferzeit von 4 bis 8 Wochen möglich.

Lagerung / Transport / Verarbeitung

Die Lagerung der Rahmenplatten darf ausschliesslich in geschlossenen, trockenen und nicht zu kalten Räumen erfolgen. Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, feuchten Wänden, offenen Türen oder Fenstern gelagert werden und müssen vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Die ideale Lagertemperatur ist ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 % ohne grosse Temperaturschwankungen. Die Lagerung und der Transport der Platten muss immer liegend erfolgen, nie stehend.

Wir empfehlen Ihnen die Massivholzplatten zeitnah zu verarbeiten. Um Fugen und eventuelle Risse zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Flächen mit Furnier, MDF oder Papier abzusperren. Die Platten müssen vollflächig auch stirnseitig lackiert werden, um ein Eindringen der Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Holz leidet vor allem während der Heizperiode bei ungesundem zu trockenem Raumklima. Bitte prüfen Sie immer Ihr Raumklima und befeuchten Sie bei Bedarf.

Falls Sie diese Hinweise nicht berücksichtigen, kann es zu offenen Leimfugen bis hin zu Verzug oder Rissbildung im Holz kommen.



 **Atlas Holz AG**
Aus Leidenschaft für Holz.

Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach
Tel. +41 81 750 23 23
Fax +41 81 750 23 20
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft



Förderung nachhaltiger Waldbirtschaft
www.pefc.ch

