

Türrahmenplatten



Türrahmenplatten keilverzinkt B/B Streichqualität

Eiche Buche/Kernbuche

Länge 2300, 2800, 3200 mm 2300, 3200 mm

Breite 800 mm 800 mm

Stärke 45, 55, 60, 70 mm 45, 55, 65 mm

Aufbau ein- oder mehrschichtig ein- oder mehrschichtig

Lamellenbreite von 18 bis 70 mm von 18 bis 70 mm

Qualität B/B zum Streichen mit Splintanteil B/B Streichqualität mit Braunkern

Verleimung D4 nach DIN/EN204 D4 nach DIN/EN204

Oberfläche geschliffen Korn 100/120 geschliffen Korn 100/120

KantensägerohsägerohHolzfeuchte $9\% \pm 2\%$ $9\% \pm 2\%$ ZertifizierungFSC® 100 %FSC® 100 %Verfügbarkeitab Lagerab Lager

Andere Stärken, Formate, Qualitäten und Holzarten sind auf Bestellung mit einer Lieferzeit von 4 bis 8 Wochen möglich.

Lagerung / Transport / Verarbeitung

Die Lagerung der Rahmenplatten darf ausschliesslich in geschlossenen, trockenen und nicht zu kalten Räumen erfolgen. Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, feuchten Wänden, offenen Türen oder Fenstern gelagert werden und müssen vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Die ideale Lagertemperatur ist ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 % ohne grosse Temperaturschwankungen. Die Lagerung und der Transport der Platten muss immer liegend erfolgen, nie stehend.

Wir empfehlen Ihnen die Massivholzplatten zeitnah zu verarbeiten. Um Fugen und eventuelle Risse zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Flächen mit Furnier, MDF oder Papier abzusperren. Die Platten müssen vollflächig auch stirnseitig lackiert werden, um ein Eindringen der Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Holz leidet vor allem während der Heizperiode bei ungesundem zu trockenem Raumklima. Bitte prüfen Sie immer Ihr Raumklima und befeuchten Sie bei Bedarf.

Falls Sie diese Hinweise nicht berücksichtigen, kann es zu offenen Leimfugen bis hin zu Verzug oder Rissbildung im Holz kommen.











Atlas Holz AG Fährhüttenstrasse 1 CH-9477 Trübbach

Tel. +41 81 750 23 23 info@atlasholz.ch www.atlasholz.ch